

NT RØRMANSJETT FLEXI

10-24MM, 32-55MM (INKL. DOBBEL), 55x110MM, 110x135MM
VARENR: 6231, 6233, 6237, 6235, 6238

● Produktbeskrivelse

NT rørmansjetter er laget av spunnet tråd av termoplastisk elastomer (TPE) og polyester. NT rørmansjett flexi brukes til vanntetting rundt rør i bad, dusj, balkonger, terrasser og svømmebasseng før legging av fliser. Den er elastisk, alkalisk motstandsdyktig og vanntett. Mansjetten er UV-beständig.

● Bruksområde

NT rørmansjett flexi benyttes sammen med smøremembran for å fuktsikre vannpåkjennte områder. Rørmansjettene benyttes på rør med den rørdiamateren som er innenfor mansjettens angitte intervall.

● Forarbeid

Underlaget forberedes til påføring av membran i henhold til membranleverandørens anvisning, normalt bør sugende underlag primes før membran påføres.

● Bruksmåte

Membran påføres i tilstrekkelig mengde på området som skal fuktsikres. Den dertil egnede NT-rørmansjett flexi legges i den våte massen og et nytt, fyldig strøk membran påføres omgående. Påse at det første strøket med membran ikke påføres et for stort område i forhold til at man får lagt NT rørmansjett flexi i våt membran. Membranen skal trekke inn i NT-mansjett slik at tilstrekkelig og jevn tykkelse oppnås.



Størrelse	Tykkelse	Fleksibilitet	Senterhull	Innpakning	Bruksområde
10x10cm	0,8 ± 0,1mm	32,0 - 33,0mm	0,8 ± 0,1mm	40stk i krt. 800stk i pappeske	10-24mm
15x15cm	0,8 ± 0,1mm	70,0 - 71,0mm	28,0 ± 0,1mm	20stk i krt. 500stk i pappeske	32-55mm
20x20cm	0,8 ± 0,1mm	128,0 - 129,0mm	50,0 ± 0,1mm	20stk i krt. 240stk i pappeske	70-110mm
20x20cm	0,8 ± 0,1mm	139,0 - 141,0mm	80,0 ± 0,1mm	20stk i krt. 240stk i pappeske	110-135mm
12x27cm dobbel	0,8 ± 0,1mm	75,0 - 76,0mm	22,0 ± 0,1mm hver	20stk i krt. 500stk i pappeske	32-55mm

NT RØRMANSJETT FLEXI**10-24MM, 32-55MM (INKL. DOBBEL), 55x110MM, 110x135MM****VARENØR: 6231, 6233, 6237, 6235, 6238**

Karakteristika	Spesifikasjon	Testmetode/norm
Egenskaper/produkt	Hvite mansjetter spunnet tråd, ikke vevd tråd (bånd)	Visuell
	Limt tråd under hydraulisk trykk i en bestemt tid og temperatur.	
Innhold	Gummi, Termoplastisk elastomer (TPE inneholder ikke PAH stoffer, PVD, Phtalater etc.) og polyester,	
Produkt type	K35900 Andre konstruksjonsmaterialer.	
Egenvekt i kg per kvadratmeter (m²)	1,0 til 1,2kg	
Arbeidstemperatur	-10°C til + 50 °C	
Bruddstyrke i Mpa	>2	ISO-527-1
Bruddanvisning i %	>400	ISO-527-1
Vannløselighet	Uløselig	
Bruddtest ved -30°C i 24 timer	Ingen visuell endring observert	D2136
Vanntetthet	Passert testene/godkjent	EN 1928B
Resistens ovenfor atmosfæriske gasser og UV-stråler	Passert testene/godkjent	ASTM G154
Tetthet mot gjennomgang av gasser	Utmerket	
Brennbarhet (horisontalt)	Ikke anbefalt	DIN 4102/1
Elektrisitet	Ikke motstandsdyktig	
Form	Fast.	
Lukt	Ingen.	
Oppbevaring og håndtering	I den originale emballasjen før bruk på et kjølig , godt ventilert sted. +5 til 25°C.	
Holdbarhet	Beskytt materiale fra direkte sollys. 1 år ved romtemperatur	

Identifikasjon av produkt og ansvarlig firma

Produsent:	Sakshi International Backside G.N.E. College, Sidehwan Canal Road, Isher Nagar, Ludhiana-141006 Pinjab INDIA Telefon: +91 161 2495121 Fax: +91 161 2502121 www.sakshiimpex.com E-post info@sakshigroup.org
Databladet utarbeidet av	Nordic Tools AS
Ansvarlig	Nordic Tools AS
Importør	Nordic Tools AS, Strømsveien 314, 1081 Oslo, Norge Telefon: 22 30 40 70 - Faks: 22 30 40 80 E-post: post@nordictools.no +47 22 59 13 00.
Giftinformasjonen	I henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20 May 2010
Sikkerhetsdatablad (eget dokument)	TÜVRheinland - no: IND/BLR/CH/2013/2675
Testrapport (eget dokument)	