

AQUALEX MONTERINGSLIM EXTREME

Produktbeskrivning

Aqualex Monteringslim Extreme är ett universallim för alla slags material, med undantag för PE och PP. Aqualex Monteringslim Extreme har mycket hög initial vidhäftning och kan användas på de flesta vanliga ytor. Aqualex Monteringslim Extreme är särskilt utvecklat för limning av sten, betong, speglar, glas, gips, PU, PVC, hårda plaster, emalj, keramik, koppar, bly, zink, tenn, aluminium, metaller, legeringar och rostfritt stål.

Material

MS-polymerer

Fördelar

- Varaktig elasticitet
- Hög absorption av akustiska vibrationer
- Neutralt härdande, nästan luktfritt
- Ingen krympning
- Hög mekanisk hållfasthet
- Motståndskraftig mot mögel och bakterier
- Ingen missfärgning i kanterna vid användning på marmor och natursten
- Fri från isocyanater, lösningsmedel och silikon
- Kan övermålas med de flesta vattenbaserade och 2-komponents målningssystem
- God väder- och fuktbeständighet
- Fäster mycket bra utan primer på de flesta typer av ytor, även fuktiga

Bruksanvisning

- Applicera limmet med V-munstycke i vertikala strängar. Avståndet mellan strängarna bör vara 10–20 cm. Pressa sedan ihop materialen så att det är minst 2–3 mm mellan det material som ska limmas och ytan. Applicera inte Aqualex Monteringslim Extreme med svamp!

Den höga initiala styrkan gör att det normalt inte behövs något stöd under härdningsprocessen.

Aqualex Monteringslim Extreme levereras i vitt.



På grund av konsistensen på Aqualex Monteringslim Extreme rekommenderas det att använda en fogpistol. Ytorna måste vara rena, fria från fett och hållfasta. Icke-härdade rester och spillt material kan tas bort/rengöras med ett rengöringsmedel. Förbehandla alltid porösa ytor med en primer. Testa alltid ytors vidhäftning innan applicering. Efter användning kan Aqualex Monteringslim Extreme användas för rengöring av händerna.

Tillgängliga förpackningar

- Patron 290 ml

Rekommenderade säkerhetsåtgärder

TEKNISK DATABLAD

Denna tekniska information omfattar inte säkerhetsdatabladet. Du måste läsa hela säkerhetsdatabladet innan du använder detta produkt.

Hållbarhet

18 månader i oöppnad förpackning. Förvaras i en temperatur mellan 5 och 25 °C

Egenskaper

100 % koefficient 1,39 MPa (N/mm²)

Extruderingsvärde g/min @ 3 mm / 4 bar: 20

Arbetstemperatur: 5 till 40 °C

Bas: Polymerer

Härdning: 3 mm per 24 timmar

Densitet: 1,58 g/ml

Flytmotstånd (ISO 7390): < 2 mm

Brottförlängning: 400 %

Frostsäkerhet under transport: Till -15 °C

Sträckfasthet N/mm²: 2,8 MPa

Hårdhet: 65 shore A

Överflödesbildning vid 23 °C: 15 minuter

Temperaturbeständighet:

Certifikat

- Emicode EC1 Plus
- M1-40 till +90 °C